



润滑相关产品

THK 综合产品目录

A 产品技术说明

润滑	A-954
滑润剂的种类	A-954
• 油脂润滑	A-955
• 油润滑	A-955
在特殊环境下的润滑	A-956
润滑方式	A-957
• 手动给脂方式	A-957
• 强制加油方式	A-957
直线运动系统用润滑相关产品系列 ..	A-958
• THK特有油脂	A-958
• AFA油脂	A-959
• AFB-LF油脂	A-960
• AFC油脂	A-961
• AFE-CA油脂	A-963
• AFF油脂	A-965
• AFG油脂	A-968
• 润滑脂油枪装置MG70	A-970
• 专用配管接头	A-970
• 油嘴	A-970

B 产品尺寸规格(别册)

尺寸图、尺寸表	B-859
润滑脂油枪装置MG70	B-860
专用配管接头	B-861
油嘴	B-862

※ 请参见别册 B 产品尺寸规格

当使用直线运动系统时, 必须提供良好的润滑功能。如果以无润滑状态使用, 滚动部分就会更快地磨损, 因而其使用寿命会缩短。

润滑剂具有如下功效:

- (1) 降低各运动部件之间的摩擦, 从而可防止焦化及减少磨损。
- (2) 在滚动面上形成油膜以减少作用于表面的应力, 并延长滚动疲劳寿命。
- (3) 将油膜覆盖于金属表面以防止生锈。

为充分发挥直线运动系统的功能, 请按照具体的使用条件提供润滑。

即使是附有密封挡板的直线运动系统, 内部润滑剂也会在运行中逐渐渗漏出去。因此, 系统需要根据使用条件以适当的时间间隔予以润滑。

滑润剂的种类

直线运动系统主要采用油脂或滑动面用油作为其润滑剂。

润滑剂需要满足的要求一般包括下列内容:

- (1) 高油膜强度
- (2) 低摩擦
- (3) 高耐磨损性
- (4) 高热稳定性
- (5) 具备耐蚀性。
- (6) 高防锈性
- (7) 粉尘和水分含量少。
- (8) 即使经过重复搅拌, 油脂的稠度也不得发生显著的改变。

符合以上条件的润滑剂, 请参照A-955。

油脂润滑

润滑时间间隔随使用条件和使用环境而不同。通常使用时，以每运行100km补充润滑脂为基准。
通常，应向直线运动系统上设置的油嘴或润滑孔补充相同类别的油脂。将不同类型的油脂混合，可能会出现使稠度提高等损坏系统性能的情况。

润滑剂	种类	商品名
油脂	锂基润滑脂（JIS 2号） 尿素类润滑脂（JIS 2号）	AFA油脂（THK 参照A-959） AFB-LF油脂（THK 参照A-960） AFC油脂（THK 参照A-961） AFE-CA油脂（THK 参照A-963） AFF油脂（THK 参照A-965） AFG油脂（THK 参照A-968） Albania Grease No. 2（昭和SHELL石油） Daphne Eponex Grease No. 2（出光兴产） 或相当品

* 根据使用条件 and 环境等的不同，建议使用的油脂也会有变化。有关详细情况，请参照A-958～A-969。

油润滑

要求油润滑的直线运动系统，交货时仅涂布了防锈油。订购时请指定要求的润滑油。如果直线运动系统不是安装在水平方向上，钢球滚动面的部分区域油循环可能会不佳。因此，请务必通知我们关于直线运动系统的安装方式（有关安装方式的详细内容，请参照A-58）。

- 加油量随行程长度而变化。尤其对于长行程，可以增加润滑的频率或加油量，使得一直到行程末端都能在滚动面上形成油膜。
- 在冷却剂飞溅的环境下，润滑油将会与冷却剂相混合，从而导致润滑剂被乳化或被冲走，这样就会显著地降低润滑性能。在这类场所，请使用高粘度（运动粘度：约68cst）及高抗乳化性的润滑剂，并调整润滑频率或加油量。
对于机床和其它类似的设备，它们承受重负荷并要求高刚性及高速运行，建议采用油润滑。
- 请确认在润滑配管的末端部（直线运动系统各产品的油孔安装部）润滑油的排放情况。

润滑剂	种类	商品名
润滑油	滑动面润滑油或涡轮油 ISOVG32～68	Super Multi 32～68（出光兴产） Vactra Oil No. 2S（Exxon Mobile） DT油（Exxon Mobile） Tonner Oil（昭和SHELL石油） 或相当品

润滑相关产品

在特殊环境下的润滑

在经常产生振动的场所、无尘室、真空、低温或高温等特殊条件下使用时，有可能无法使用通常的油脂。有关满足这些环境条件下的润滑剂，请向THK咨询。

表1 在特殊环境下使用的润滑剂

使用环境	润滑剂的特性	商品名
高速运动部	低扭矩、发热少的油脂	AFG油脂 (THK) 参照A-968 AFA油脂 (THK) 参照A-959 NBU15 (NOK Kluba) Multemp (协同油脂) 或相当品
真空中	氟系真空用油脂或润滑油 (蒸气压力随商品不同而有所不同) (注1)	Fomblin油脂 (Solvay Solexis) Fomblin油 (Solvay Solexis) Barrierta IEL/V (NOK Kluba) Isoflex (NOK Kluba) Krytox (杜邦)
无尘室	粉尘产生量极少的油脂	AFE-CA油脂 (THK) 参照A-963 AFF油脂 (THK) 参照A-965
环境受微振动或微行程制约，这些可能造成耐微振磨损腐蚀。	易于形成油膜并具有高耐微振磨损腐蚀的油脂	AFG油脂 (THK) 参照A-961
环境受诸如工具机等喷溅冷却液的制约	油膜强度大，不易乳化或被冷却剂冲洗掉，高度抗腐蚀且经过精炼的矿物油或合成油。 耐水性油脂 (注2)	Super Multi 68 (出光兴产) Vactra No. 2S (Exxon Mobile) 或相当品

注1) 当使用真空用油脂时，请注意某些品牌油脂的启动阻力比普通的锂基润滑脂要大若干倍。
注2) 特别在喷溅水溶性冷却液的环境下，即使使用某些具有中等粘度的润滑油也会根据冷却液的种类不同，经乳化或水洗会显著降低其润滑性能或不能形成适当的油膜。请检查冷却液和润滑剂之间的兼容性。
注3) 请避免将性状不同的油脂混合在一起使用。

润滑方式

直线运动系统的润滑方法大致上有3种：使用润滑脂油枪或手动泵的手动给脂方式，依靠自动泵强制加油以及油路径润滑。

手动给脂方式

一般情况为, 通过直线运动系统上提供的油嘴, 使用润滑脂油枪定期补充油脂 (图1)。

对于有许多部位要润滑的系统, 可采用集中配管方式, 定期从某一部位使用手动泵来补充油脂 (图2)。




图1 使用润滑脂油枪补充油脂




图2 通过集中配管方式补充油脂

注) 在集中配管方式中, 可能由于管道内的粘滞阻力, 润滑剂无法到达管道的末端。因此请综合考虑油脂稠度和管道直径与使用条件来加以选择。

强制加油方式

这种加油方法使用自动泵, 在规定的時間间隔强制灌注规定数量的润滑剂。通常, 此润滑剂在使用后不回收 (图3)。

虽然需要考虑配管等润滑设计, 但此方法减少了忘记补充润滑剂的可能性。

此方法主要使用于油润滑。如果使用油脂, 就必须对管道直径和油脂稠度加以适当的考虑。




图3 强制加油方式

直线运动系统用润滑相关产品系列

THK提供品种丰富的润滑附件, 例如各类油脂、润滑脂油枪、油嘴和配管接头等, 可根据使用目的不同进行选择 (A-959~A-970)。

THK特有油脂

THK提供直线运动系统润滑所需的各种类型THK特有油脂, 可根据使用条件、使用环境的不同进行选择。

【油脂选择表】

参阅下表, 可根据直线运动系统的用途从中选择合适的油脂。
还应注意, 装饰包装的颜色随类型而不同。(70g和400g共通)

油脂名		AFA油脂	AFB-LF油脂	AFC油脂	AFE-CA油脂	AFF油脂	AFG油脂
特性		长寿命油脂	万能油脂	高速 / 微振动油脂	清洁环境用油脂	清洁环境用油脂	防止滚珠丝杠发热用油脂
基础油		高级合成油	精制矿物油	高级合成油	高级合成油	高级合成油	高级合成油
增稠剂		尿素类	锂基	尿素类	尿素类	锂基	尿素类
使用温度范围 (℃)		-45~160	-15~100	-54~177	-40~160 (200)	-40~120	-45~160
用途	一般工业机械	●	●	—	—	—	—
	工具机	—	●	●	—	—	●
	半导体制造装置	—	●	●	●	●	—
	特殊环境	—	—	●	●	●	●
容量	70g	●	●	●	●	●	●
	400g	●	●	●	●	●	●
装饰包装的颜色		绿色	桔黄色	深蓝色	黄绿色	天蓝色	蓝色
参考页数		A-959	A-960	A-961	A-963	A-965	A-968

公称型号的构成例

●包装类型…软式伸缩护罩

AFC + 70

护罩容量 (70g/400g)

油脂种类 (AFA油脂、AFB-LF油脂、AFC油脂、AFE油脂、AFF油脂和AFG油脂)

THK 特有油脂
AFA 油脂

- 基础油：高级合成油
- 增稠剂：尿素类



AFA油脂是一种添加尿素类增稠剂的高级长寿命油脂，使用高级合成油作为其基础油。

【特性】

(1) 使用寿命长

与普通的金属皂基油脂不同，AFA 油脂具有优异的氧化稳定性，因而可长时间使用。

(2) 使用温度范围广

润滑性能在 $-45^{\circ}\text{C} \sim +160^{\circ}\text{C}$ 的极宽的温度范围内始终保持良好的。

AFA油脂即使是在低温时也只要求低启动扭矩。

(3) 高耐水性

由于具有高耐水性，AFA 油脂与其它类型的油脂相比，不易受到水分的渗透作用影响。

(4) 高机械稳定性

AFA油脂不易软化，表现了优异的机械稳定性，即使经过长时间使用后仍能保持。

【代表特征】

试验项目	代表特征值	测试方法
混合稠度 (25℃, 60W)	285	JIS K 2220 7
滴点：℃	261	JIS K 2220 8
铜板腐蚀 (B方法, 100℃, 24h)	合格	JIS K 2220 9
蒸发量：mass% (99℃, 22h)	0.2	JIS K 2220 10
离油度：mass% (100℃, 30h)	0.5	JIS K 2220 11
氧化稳定度：kPa (99℃, 100h)	80	JIS K 2220 12
混和稳定性 (10万W)	329	JIS K 2220 15
水洗耐水度：mass% (38℃, 1h)	0.6	JIS K 2220 16
低温扭矩：N·m (-20℃)	起动	JIS K 2220 18
	旋转	
防锈试验：(52℃, 48h)	合格	ASTM D1743-73
使用临界温度 (℃)	-45~160	—

【滚珠丝杠用油脂的旋转扭矩试验】

(测试方法)

施加1cc油脂给KR4620A+640L型LM滚动导轨以及2cc给滚珠丝杠（仅在初期润滑时），然后测量在每个电动机转速下的扭矩。

在测量扭矩时，使用的是驱动扭矩监视器上的输出值。

滚珠丝杠用油脂的旋转扭矩比较表

单位：N·cm

使用油脂	运动粘度的中心值 CST (mm ² /S) (40℃)	运动粘度的范围 CST (mm ² /S) (40℃)	旋转速度			
			100min ⁻¹	1000min ⁻¹	2000min ⁻¹	4000min ⁻¹
AFA油脂	25	22.5~27.5	11.27	11.27	12.25	14.6
I公司制油脂	130	117~143	14.6	23.13	31.16	43.12
K公司制油脂	15.3	13.8~16.8	12.64	12.05	13.03	14.41
润滑油 VG32	32	28.8~35.2	11.17	10.78	13.43	14.7

(注) 其它公司的油脂表现为低扭矩油脂。

THK 特有油脂

AFB-LF 油脂

- 基础油：精制矿物油
- 增稠剂：锂基



AFB-LF油脂是一种添加锂基增稠剂的万能油脂,使用精制矿物油作为其基础油。它在耐极高压性能和机械稳定性方面表现出色。

【特性】

(1) 耐极高压性能

与市场上销售的万能锂基油脂相比较,由于特殊添加剂的效果,AFB-LF油脂具有较高的耐磨损性和优异的耐极高压性。

(2) 高机械稳定性

AFB-LF油脂不易软化,表现了优异的机械稳定性,即使经过长时间使用后仍能保持。

(3) 高耐水性

AFB-LF油脂具有高耐水性,不易被水分渗透而软化或降低耐极高压性能。

【代表特征】

试验项目	代表特征值	测试方法
混合稠度(25℃, 60W)	275	JIS K 2220 7
滴点:℃	193	JIS K 2220 8
铜板腐蚀(B方法, 100℃, 24h)	合格	JIS K 2220 9
蒸发量: mass%(99℃, 22h)	0.36	JIS K 2220 10
离油度: mass%(100℃, 24h)	0.6	JIS K 2220 11
氧化稳定度: kPa(99℃, 100h)	15	JIS K 2220 12
混和稳定性(10万W)	345	JIS K 2220 15
蒂姆肯耐负荷性能: N	200	JIS K 2220 20
水洗耐水度: mass%(38℃, 1h)	1.8	JIS K 2220 16
防锈试验: (52℃, 48h)	合格	ASTM D1743-73
使用临界温度(℃)	-15~100	—

THK 特有油脂
AFC 油脂

- 基础油：高级合成油
- 增稠剂：尿素类



AFC 油脂由于其特殊的添加剂以及尿素类增稠剂，具有高耐微振磨损腐蚀性，使用高级合成油作为基础油。

【特性】

(1) 高耐微振磨损腐蚀性

AFC 油脂在设计上对于防范微振磨损腐蚀具有高度的有效性。

(2) 使用寿命长

与普通的金属皂基油脂不同，AFC 油脂在氧化稳定性方面表现优异，因此可长时间使用，从而减少了维护工作。

(3) 使用温度范围广

由于使用高级合成油作为基础油，其润滑性能在 $-54^{\circ}\text{C} \sim +177^{\circ}\text{C}$ 的极宽范围内均保持良好。

【代表特征】

试验项目		代表特征值	测试方法
混合稠度 (25℃, 60W)		288	JIS K 2220 7
滴点：℃		269	JIS K 2220 8
铜板腐蚀 (B方法, 100℃, 24h)		合格	JIS K 2220 9
蒸发量：mass% (177℃, 22h)		7.9	JIS K 2220 10
离油度：mass% (177℃, 30h)		2	JIS K 2220 11
氧化稳定度：MPa (99℃, 100h)		0.065	JIS K 2220 12
杂质质量：片/cm ² 25~75 μm 75 μm以上		370 0	JIS K 2220 13
混和稳定性 (10万W)		341	JIS K 2220 15
水洗耐水度：mass% (38℃, 1h)		0.6	JIS K 2220 16
低温扭矩：N·m (-54℃)	起动	0.63	JIS K 2220 18
	旋转	0.068	
防锈试验：(52℃, 48h)		合格	ASTM D1743-73
振动试验 (200h)		合格	—
使用临界温度 (℃)		-54~177	—

【耐微振磨损腐蚀性试验数据】

● AFC油脂的试验数据（滚动面状况的比较）


图中的数据表示AFC油脂与普通轴承用油脂的比较结果。

〈试验条件〉


项目	内容
行程	3mm
每分钟的行程	200min ⁻¹
总行程数	2.88×10 ⁶ （24小时）
面压	1118MPa
油脂封入量	12g/1LM滑块（每8小时补充）

AFC油脂

运行前




运行后（没有观察到微振磨损腐蚀）




一般轴承用油脂

运行前



运行后（观察到微振磨损腐蚀）



THK 特有油脂

AFE-CA 油脂

- 基础油：高级合成油
- 增稠剂：尿素类



AFE-CA油脂使用尿素类作为增稠剂以及高级合成油作为基础油。它具有低发尘特性, 因此适合在清洁环境中使用。

【特性】

(1) 产生灰尘少

与传统的低发尘真空用油脂相比, AFE-CA 油脂产生的粉尘较少, 因而最适于无尘室中使用。

(2) 使用寿命长

与普通的金属皂基油脂不同, AFE-CA 油脂在氧化稳定性方面表现优异, 因此可长时间使用, 从而减少了维护工作。

【代表特征】


试验项目	代表特征值	测试方法
混合稠度 (25℃, 60W)	260	JIS K 2220 7
滴点: ℃	240<	JIS K 2220 8
铜板腐蚀 (100℃, 24h)	合格	JIS K 2220 9
蒸发量: mass% (99℃, 22h)	0.1	JIS K 2220 10
离油度: mass% (100℃, 24h)	0.8	JIS K 2220 11
氧化稳定度: kPa (99℃, 100h)	20	JIS K 2220 12
杂质量: 片/cm ³	75μm以上	JIS K 2220 13
	125μm以上	
混和稳定性 (10万W)	311	JIS K 2220 15
低温扭矩: N·m (-20℃)	起动	JIS K 2220 18
	旋转	
表现粘度: Pa·s (-10℃, 10S ⁻¹)	230	JIS K 2220 19
轴承防锈: (52℃, 48h)	#1	ASTM D1743-73
使用临界温度 (℃)	-40~180	—

【低发尘特性的试验数据】

● AFE-CA油脂的试验数据（发尘量的比较）

图中的试验数据表示与其它油脂发尘量的比较结果。

〈试验条件〉	
项目	内容
试件型号	THK KR4610型
滚珠丝杠转速	1000min ⁻¹
行程	210mm
油脂封入量	滚珠丝杠和LM滚动导轨均为2cc
测量流动速率	1ℓ/min
测量仪	灰尘计数器
粒子大小	0.5μm



THK 特有油脂
AFF 油脂

- 基础油：高级合成油
- 增稠剂：锂基



AFF 油脂使用高级合成油、锂基增稠剂和特殊的添加剂。它实现了传统的真空用油脂或低发尘油脂所不具备的稳定的滚动阻力、低发尘性和高耐微动磨损性。

【特性】

(1) 稳定的滚动阻力

由于粘滞阻力低, 滚动阻力的波动也小, 因此, 在低速时能实现优异的一致性。

(2) 灰尘少

AFF 油脂几乎不产生粉尘, 因而是最适于在无尘室中使用的理想油脂。

(3) 耐微动磨损性

由于 AFF 油脂对于微振动引起的磨损具有高度的耐受性, 因而使润滑时间间隔得以延长。

【代表特征】

试验项目		代表特征值	测试方法
混合稠度 (25℃, 60W)		315	JIS K 2220 7
滴点: ℃		216	JIS K 2220 8
铜板腐蚀 (100℃, 24h)		合格	JIS K 2220 9
蒸发量: mass% (99℃, 22h)		0. 43	JIS K 2220 10
离油度: mass% (100℃, 24h)		0. 57	JIS K 2220 11
氧化稳定度: kPa (99℃, 100h)		39	JIS K 2220 12
杂质量: 片/cm ³		25μm以上 75μm以上 125μm以上	0 0 0 JIS K 2220 13
混和稳定性 (10万W)		329	JIS K 2220 15
低温扭矩: N•m (-20℃)	起动	0. 22	JIS K 2220 18
	旋转	0. 04	
表现粘度: Pa•s (-10℃, 10S ⁻¹)		3400	JIS K 2220 19
蒂姆肯耐负荷性能: N		88. 2	JIS K 2220 20
4球试验 (热粘负荷): N		3089	ASTM D2596
耐微动磨损性: mg		3. 8	符合 ASTM D4170
轴承防锈: (52℃, 48h)		#1	ASTM D1743-73
使用临界温度 (℃)		-40~120	—


【低发尘特性的试验数据】

● AFF油脂的试验数据（发尘量的比较）

图中的试验数据表示与其它油脂发尘量的比较结果。

〈试验条件〉

项目	内容
使用型号	SR20W1+280LP
油脂封入量	1cm³/1LM滑块（只有初润滑）
空气供应量	500cm³/min
测量仪	粒子计数器
测量粒子直径	0.3μm以上
进给速度	30m/min
行程	200mm




【低速时滚动阻力的特性】

● 低速时的滚动阻力

图中的数据表示与其它油脂在低速时滚动阻力比较试验的结果。

〈试验条件〉

项目	内容
使用型号	HSR35RC0+440LP
油脂封入量	4cm ³ /1LM滑块（只有初润滑）
进给速度	1mm/s
行程	3mm



THK 特有油脂

AFG 油脂

- 基础油：高级合成油
- 增稠剂：尿素类



AFG油脂是用于滚珠丝杠的高级油脂，它使用高级合成油作为基础油，并使用尿素类增稠剂。它具有产生热量少的优点，可适用于从低温到高温的极宽温度范围。

【特性】

- (1) 产生热量少
由于粘滞阻力低，甚至在高速运行时油脂也只产生极其少量的热量。
- (2) 低粘度
由于粘度低，从而实现了稳定的旋转扭矩。
- (3) 温度范围广
在 $-45^{\circ}\text{C} \sim +160^{\circ}\text{C}$ 的极宽温度范围内都能保持良好的润滑性。
- (4) 使用寿命长
AFG 油脂不易软化，具有优异的氧化稳定性，即使在长期运行后仍能保持。
- (5) 耐水性
AFG 油脂具有高耐水性，不易被水分渗透而软化或降低耐极高压性能。

【代表特征】

试验项目		代表特征值	测试方法
混合稠度 (25℃, 60W)		285	JIS K 2220 5.3
滴点：℃		261	JIS K 2220 5.4
铜板腐蚀 (100℃, 24h)		合格	JIS K 2220 5.5
蒸发量：mass% (99℃, 22h)		0.2	JIS K 2220 5.6
离油度：mass% (100℃, 24h)		0.5	JIS K 2220 5.7
氧化稳定度：MPa (99℃, 100h)		0.029	JIS K 2220 5.8
混和稳定性 (10万W)		329	JIS K 2220 5.11
水洗耐水度：mass% (38℃, 1h)		0.6	JIS K 2220 5.12
低温扭矩：N·m (-20℃)	起动	0.439	JIS K 2220 5.14
	旋转	0.049	
防锈试验：(52℃, 48h)		1, 1, 1	ASTM D1743
使用温度范围 (℃)		-45~160	—


【低热量产生特性的试验数据】

● AFG油脂的试验数据（产生热量的比较）

图中的试验数据表示与其它油脂产生热量的比较结果。

〈试验条件〉

项目	内容
轴径/导程	32/10mm
进给速度	67～500mm/s
轴转速	400～3000min ⁻¹
行程	400mm
油脂封入量	12cm ³
温度测量部位	螺母外圆面



润滑装置

润滑脂油枪装置 MG70

●详细尺寸，请参照 B-860。



润滑脂油枪 MG70 可以通过替换专用油嘴（附件），对从小到大的各种类型 LM 滚动导轨进行润滑。对于小型 LM 滚动导轨，MG70 配备专用附件。用户可根据型号和安装空间从这些附件中进行选择。

润滑脂油枪设有一个裂缝窗口供用户确认剩余的油脂量。

它还配备有一个可容纳 70g 油脂的软式伸缩护罩，护罩可替换而不会弄脏您的手。它支持广泛范围的油脂产品，包括 AFA 油脂、AFB-LF 油脂、AFC 油脂和 AFE-CA 油脂，以满足各种变化的条件。这使您可以根据需要油脂的部位进行选择。（参照 A-959～A-969）

由于要使用的油脂是单独销售，请您另行购买。

润滑用附件

专用配管接头

●详细尺寸，请参照 B-861。

对于集中润滑和油润滑，THK 提供专用配管接头。当订购直线运动系统时，请指定型号、安装位置和管道方向。我们将以安装完毕的状态交货。

润滑用附件

油嘴

●详细尺寸，请参照 B-862。

THK 提供直线运动系统润滑所需的各种油嘴类型。



润滑相关产品

THK 综合产品目录

B 产品尺寸规格

尺寸图、尺寸表	
润滑脂油枪装置MG70	B-860
专用配管接头	B-861
油嘴	B-862

A 产品技术说明 (别册)

润滑	A-954
润滑剂的种类	A-954
• 油脂润滑	A-955
• 油润滑	A-955
在特殊环境下的润滑	A-956
润滑方式	A-957
• 手动给脂方式	A-957
• 强制加油方式	A-957
直线运动系统用润滑相关产品系列 ..	A-958
• THK特有油脂	A-958
• AFA油脂	A-959
• AFB-LF油脂	A-960
• AFC油脂	A-961
• AFE-CA油脂	A-963
• AFF油脂	A-965
• AFG油脂	A-968
• 润滑脂油枪装置MG70	A-970
• 专用配管接头	A-970
• 油嘴	A-970

※ 请参见别册 A 产品技术说明

润滑装置

润滑脂油枪装置 MG70

- 供应压力：最大 19.6MPa
- 供应量：0.6cc/行程
- 油脂：70g 软式伸缩护罩
- 全长：235mm（不包括油嘴）
- 重量：480g（包括油嘴，不包括油脂）



润滑脂油枪MG70可以通过替换专用油嘴（附件），对从小到大的各种类型LM滚动导轨进行润滑。对于小型LM滚动导轨，MG70配备专用附件。用户可根据型号和安装空间从这些附件中进行选择。

润滑脂油枪设有一个裂缝窗口供用户确认剩余的油脂量。

它还配备有一个可容纳 70g 油脂的软式伸缩护罩，护罩可替换而不会弄脏您的手。它支持广泛范围的油脂产品，包括AFA油脂、AFB-LF油脂、AFC油脂和AFE-CA油脂，以满足各种变化的条件。这使您可以根据需要油脂的部位进行选择。（参照A-959～A-969）

由于要使用的油脂是单独销售，请您另行购买。

对应型号表


类型	尺寸图	对应的产品型号	
N型		LM滚动导轨	SSR15、SHS15、SR15、HSR12、HSR15、CSR15、HRW17、GSR15、RSR15、RSH15、HCR12和HCR15型
		滚针凸轮导向器	CF、CFN和CFH型
		杆端球面联结器	PHS5～22型、RBH和POS8～22型
P型		LM滚动导轨	HSR8、HSR10、HRW12、HRW14、RSR12和RSH12型
L形		LM滚动导轨	HSR8、HSR10、HRW12、HRW14、RSR12和RSH12型
H型		LM滚动导轨	使用油嘴M6F或PT1/8的型号
		滚珠丝杠	
		杆端球面联结器	PHS25、PHS30、POS25和POS30型
专用油嘴 U型		—	—

注)P型和L型也能够对上述型号导轨之外的难以进入的区域进行润滑（将油脂滴在滚动面上）。

公称型号的构成例


MG70

（THK只提供用于70g护罩的润滑脂油枪。）




专用配管接头

LF-A型
LF-B型
LF-E型




型号	螺栓部	L	L1	F	C	D
LF-A型 (LF-E型)	PT1/8	20	12	2	12	12
LF-B型	M8×1	18.5	10	2.5	9.5	18

LF-C型
LF-D型




型号	螺栓部	L	L1	C	D
LF-C型	PT1/8	20	12	12	12
LF-D型	M8×1	18	10	10	18

SF-A型
SF-B型
SF-E型



型号	螺栓部	t	C	D
SF-A型(SF-E型)	PT1/8	2	12	13.8
SF-B型	M8×1	2	10	11.5

SF-C型
SF-D型




型号	螺栓部	C	D
SF-C型	PT1/8	12	13.8
SF-D型	M8×1	10	11.5

型号	螺栓部
LD型	M6×0.75


润滑用附件 油嘴

THK提供直线运动系统润滑所需的各种油嘴类型。


A-MT6×1型 (M6×1)
A-M6F型 (M6×0.75)




B-MT6×1型 (M6×1)
B-M6F型 (M6×0.75)




C-MT6×1型 (M6×1)
C-M6F型 (M6×0.75)




A-PT1/8型




B-PT1/8型




C-PT1/8型




PB107型




NP3.2×3.5型



PB1021B型



NP6×5型



NP8×9型

